

SPORTEC® giga bietet dieselben herausragenden Eigenschaften und vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten wie SPORTEC® color. Er eignet sich als robuster, pflegeleichter und wasserunempfindlicher Bodenbelag besonders für den Fitness- und Kraftsportbereich, in Verkaufsräumen und Ausstellungsflächen, als Messeböden, in Geräteräumen sowie in Eisstadien. Durch speziell entwickelte extra-große Farbgranulate bei **SPORTEC® giga** sind der Innenraumgestaltung kaum noch Grenzen gesetzt. **SPORTEC® giga** sorgt für angenehmes Ambiente, Sicherheit und Komfort in Ihren Räumlichkeiten.

Material

Werkstoff:

Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat (schwarz) und große EPDM-Farbgranulat-Anteile gebunden mit Polyurethanelastomer.

Produktdesign

Farbe(n): schwarz-leuchtblau, schwarz-leuchtgrün, schwarz-leuchtgelb
 Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):



Oberfläche: feine Granulatstruktur mit EPDM-Farbgranulaten



Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	6, 8, 10 mm ($\pm 0,3$ mm)
Bahnenbreite:	1500 mm ($\pm 1,5$ %)
Rollenlänge:	20 m (bei 6 mm) 15 m (bei 8 mm) 12 m (bei 10 mm) ($\pm 1,5$ %)
Raumgewicht:	ca. 1050 kg/m ³
Flächengewicht:	ca. 6,3 kg/m ² (bei 6 mm) ca. 8,4 kg/m ² (bei 8 mm) ca. 10,5 kg/m ² (bei 10 mm)

Produktprüfungen

Brandverhalten:	E _{fl} (B2) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 1,5 N/mm ² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 80 % (EN ISO 1798)
Härte:	60 \pm 5 Shore A (DIN 53505)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Abrieb:	max. 200 mm ³ (DIN 53516) 132 % Abriebwiderstandsindex (ISO 4649:2017)
Gleitreibungswert:	1,06 μ (DS) (EN 13893)
Rutschhemmklasse:	R 10 (DIN 51130) R 11 (versiegelt mit RZ turbo protect zero + RZ grip)
Trittschallminderung:	16 dB (bei 6 mm) (DIN EN ISO 10140-3:2015-11) 18 dB (bei 8 mm) (DIN EN ISO 10140-3:2015-11)



giga

Produktdatenblatt Nr. 9122 - R-05


Stand: Februar 2022

Resteindruck:	0,15 mm (bei 6 mm) (ISO 24343-1) 0,14 mm (bei 8 mm) (ISO 24343-1)
Druckverformungsrest:	ca. 15 % (Eigenprüfung)
Stauchhärte:	ca. 4,0 MPa (Eigenprüfung) (bei 6 mm Stärke)
Elektrost. Verhalten:	0,0 kV (DIN EN 1815:2016)
Wärmedurchlasswiderstand:	0,0231 m ² K/W (bei 4 mm) (DIN EN 12664:2001) (Für Fußbodenheizung geeignet)
Farbechtheit:	2-3 (Grauskala) (DIN EN 105-B02:1999-09)
Stuhlrolleneignung:	Für ständige Nutzung geeignet (DIN EN 1307:1997-06) (Geprüft bei 6 mm und 8 mm Stärke)

VOC Richtlinien:



Kraftabbau:



CE
18

SPORTEC-002-CPR

KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004
/AC2006

EN 1817
SPORTEC® giga

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 3 von 4

Verlegung

Die Verlegung des Bodenbelages erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® giga**. Nach der Installation ist der Raum zu lüften, um typische Gerüche vom Gummibodenbelag und vom Kleber zu entfernen. Ein regelmäßiges Lüften der Räume wird empfohlen. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Versiegelung

Es wird empfohlen den Bodenbelag **SPORTEC® giga** nach der Fertigstellung der Installation mit der 2K-PU-Versiegelung „RZ turbo protect zero“ zu versiegeln, welche direkt aus unserem Hause bezogen werden kann. Kleine Beschädigung an der versiegelten Oberfläche lassen sich auch nachträglich mit einem „RZ Refresher Set“ behandeln und erhalten so die Optik des Bodenbelages.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:

Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.



Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

Seite 4 von 4